


1К Структурная краска для бампера



Описание:

Структурная однокомпонентная акриловая краска используется для окрашивания предварительно загрунтованных изделий (бамперов, молдингов, декоративных накладок) из различных видов пластиков, особенно полипропилена и его смесей. Краска быстро сохнет и за счёт мелкозернистой структуры и позволяет маскировать небольшие дефекты поверхности. Эмаль устойчива к атмосферным воздействиям и не выгорает на солнце. Последующее нанесение лака на окрашенную поверхность не требуется.


Емкость: 800 мл.




Обезжирить




Тщательно перемешать




1:50-60%




17-18 сек.
при 20°C



1-2 слоя
2,0-2,2 бар
1,3-1,4 мм



5-10 мин.
при 20°C



Высыхание
при 20°C
на отлип 15 мин.
полное - 2 часа.

Продукты:

- USP 1К Структурная краска для бампера;
- Разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Загрунтованные ремонтные покрытия из различных видов пластиков.

Подготовка основания:

- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование P320-P400 и обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- USP 1К Структурная краска для бампера - 1 часть;
- Разбавитель универсальный - 50 - 60%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 17 - 18 сек.

Параметры напыления: Давление - 2,0 - 2,2 бар. Сопло 1,3 - 1,4 мм.

Нанесение: Нанести 1-2 слоя готовой эмали с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Время высыхания: Воздушная сушка на отлип при температуре 20°C - 15 мин., полное высыхание 2 часа.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP 1К Структурная краска для бампера - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.