




Описание	Quickline QP-3400 – двухкомпонентный акриловый быстросохнущий грунт-наполнитель серого цвета. Может использоваться как стандартный выравнитель и как толстослойный наполнитель.			
Продукт и добавки	Грунт:	QP-3400	Грунт Quickline 2K Build Primer	
	Отвердитель:	QH-4220	Отвердитель Quickline MS Стандартный	
	Разбавитель:	QS-5220	Разбавитель Quickline MS Стандартный	
Подготовка Поверхности		Тщательно обезжирить до/после шлифования.		
			Шлифование машинкой: Старые покрытия: абразивом P240-P320 Голый металл: абразивом P120-P180 Шпатлевка: абразивом P120-P180	
Смешивание	 Грунт Quickline QP-3400 Отвердитель Quickline QH-4220 Разбавитель Quickline QS-5220 Время жизни готовой смеси:		Объемные части	
			Наполнитель 5 частей 1 часть -	Выравнитель 5 частей 1 часть 15%
	1 час	1 – 1.5 часа		
Краскопульт		Стандартный:	Сопло 1.8 – 2.2 мм, давление воздуха – 3-4 бара	
		HVLP:	Сопло 1.5 – 1.8 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты	
Нанесение		Наполнитель 2 - 3 слоя Толщина сухой пленки покрытия - 100-200 мкм	Выравнитель 2 – 4 слоя Толщина сухой пленки покрытия – 75-150 мкм	
Межслойная сушка		5-10 минут между слоями при 21°C		
Сушка		Воздушная сушка при 21°C:	Наполнитель 3-4 часа до готовности к шлифованию	Выравнитель 2-3 часа до готовности к шлифованию
		Принудительная сушка:	30 мин. при 60°C до готовности к шлифованию	
Шлифование	Грунт QP-3400 должен быть зашлифован перед нанесением отделочного покрытия. Рекомендованный метод шлифования и зернистость абразива – см. техническую документацию на отделочное покрытие (RMQB или RMQG).			
Примечания: Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя. Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.				

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775