



Акриловый грунт 4+1 HS Primer Filler 4+1

RX F-06

Двухкомпонентный акриловый грунт-выравниватель. Предназначен для обработки больших поверхностей. Возможно применение методом "мокрый по мокрому".

Цвет: белый, красный, серый, чёрный

Фасовка: 0,8 л; 3,6 л



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Фосфатирующий грунт CF RX P-04/CF 1+1 RX P-02 или Эпоксидный грунт RX P-03

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
Акриловый грунт 4+1 RX F-06	100 мл	100 г
Отвердитель RX H-11	25 мл	14 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	20 (36)* мл	11 (19)* г

Нанесение

Жизнеспособность	1 час при +20°C
Вязкость распыления (B3-4)	25* (18")* при +20°C
Диаметр сопла	1,6-1,8 (1,4)* мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3 (1)*
Толщина одного слоя	50-60 (30)* мкм
Теоретический расход	1 л на 10 м ² (100 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Воздушная сушка при +20°C	4 часа (30 мин)*
Инфракрасная сушка	12 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-400
Шлифование с водой	абразив P600-1000
Нанесение эмали "мокрый по мокрому"	через 30 мин

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности 24 месяца

*В скобках указаны значения для нанесения методом "мокрый по мокрому".

