

## Техническая документация

### 2К Грунт-наполнитель 5+1



#### Описание:

Грунт предназначен для выравнивания ремонтной поверхности перед нанесением авто-эмали. Может наноситься на большие по площади поверхности. Грунт хорошо обрабатывается после высыхания различными абразивными материалами не забывая их.


Емкость: 960 мл. (800 мл.+ 160 мл.)

Цвет: Серый


Упаковка: 6 шт.




Обезжирить




5:1:30%



7-10 мин.




4 часа  
при 20 °С  
40 минут  
при 60 °С



20-24 сек.  
при 20 °С



P400 - P500



120 минут  
при 20 °С



P600 - P1000



2 слоя.  
2,0 бар.  
1,6-1,8 мм.

#### Продукты:

- Autolak 2К грунт-наполнитель;
- Autolak отвердитель;
- Разбавитель универсальный.

#### Поверхности для обработки:

- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Заводской катафорезный грунт, эпоксидный грунт, реактивный грунт.

#### Подготовка основания:

- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание;
- Полиэфирные шпатлёвки: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание;
- Заводской катафорезный грунт: предварительное матирование и обезжиривание / Изолирующий, эпоксидный, кислотный грунт: после нанесения одного из грунта - сделать выдержку около 30 минут и нанести наполняющий грунт;

#### Пропорции смешивания:

- Autolak 2К грунт-наполнитель - 5 объёмных частей / 100 мл. / 100 гр.;
- Autolak отвердитель - 1 объёмная часть / 20 мл. / 12,4 гр.;
- Разбавитель универсальный - 30% / 30 мл. / 27 гр.

**Рабочая вязкость:** Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 20-24 сек.

**Жизнеспособность смеси:** 120 минут при температуре 20 °С.

**Параметры напыления:** Давление 2,0 бар. Сопло 1,6 - 1,8 мм.

**Нанесение:** Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 7-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

**Время высыхания:** Воздушная сушка при температуре 20 °С - 4 часа; при температуре 60 °С - 40 мин.

**Шлифование:** - Сухое шлифование: предварительное P400; финишное P500. Шлифование с водой: предварительное P600; финишное P1000.

**Чистка оборудования:** Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- Autolak 2К грунт-наполнитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- Autolak отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.