



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

V2.1  
12/2023

### ILPA UNISOFT PUTTY



#### ОПИСАНИЕ

Традиционная полиэфирная шпатлёвка с широким спектром применения, в которой в качестве наполнителя использован тальк. Может наноситься более толстыми слоями, отлично заполняя глубокие неровности и трещины. Обладает хорошей адгезией к различным видам подложек. Легко наносится и шлифуется различными видами абразивных материалов.



#### ЦВЕТ

Светло-жёлтый.

#### ПРОДУКТЫ

ILPA Unisoft Putty.  
ILPA Hardener.

#### УПАКОВКА

500 гр. x 12 / 1000 гр. x 12 / 2000 гр. x 8

#### ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Металлические подложки, в том числе алюминиевые.  
Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию.  
2К полимеризованный эпоксидный грунт.


#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180.  
Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P180-P220.  
Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240.  
2К полимеризованный эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240.





## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ




100 гр. - ILPA Unisoft Putty.

2-3 гр. - ILPA Hardener.

Перед применением тщательно перемешать состав.

## ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ



3-5 минут при  $t$  20°C.


## НАНЕСЕНИЕ



Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 2-4 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Важно: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт, грунт по пластику, 1К акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ




при  $t$  20°C - 20-30 минут.

## ШЛИФОВАНИЕ

Для контроля качества шлифования используйте проявочное покрытие.



P80  
P240



P120  
P320





## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

V2.1  
12/2023

### ILPA UNISOFT PUTTY



## ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ




Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

## ХРАНЕНИЕ



Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

## СРОК ГОДНОСТИ



24 месяца ILPA Unisoft Putty.

24 месяца ILPA Hardener.

От даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

ООО "Сибирская альтернатива"

тел.: +7 (383) 2-973-973

[www.sibrub.ru](http://www.sibrub.ru)

