

2К-Ускоритель (добавка)

<ul style="list-style-type: none"> • Служит для ускорения сушки 2К-автоэмалей и прозрачных лаков. • Улучшает полируемость покрытия после сушки при нанесении в условиях низких температур. • Подходит для частичного ремонта 			
Цвет	Прозрачный		
Смешивание	до 5% в 2К материалы		
Отвердитель			
Разбавители			
Вязкость при нанесении (20 С)	При добавлении вязкость уменьшится		
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка			
Жизнеспособность	2–4 часа		
Толщина слоя / сухой пленки			
Время выдержки	5–10 мин. между слоями		
Время сушки	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
Температура поверхности 20 С		15–20	24 ч
Температура поверхности 60 С		5 мин.	10–15 мин.
Условия нанесения: температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%			