

Однокомпонентный акриловый грунт предназначен для выравнивания и изоляции ремонтируемых участков. Отличается быстрым высыханием. Цвет: серый, чёрный. Плотность: 1,5 г/см³. Фасовка: 1 кг и 2,5 л. VOC: 570 г/л.



25°-30°/20°C
RX T-01, RX T-02
15-25%



Ø 1,6-1,8 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=60-150 мкм



5'



15°/60°C
30°/20°C



P320-400



P600-P1000

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF 1+1 или EP primer

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
акриловый грунт RX F-02 G/B	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	25 мл	15 г
Вязкость распыления (B3-4)	25"-30"	при +20°C
Диаметр сопла		1,6-1,8 мм
Давление		2,0-4,0 атм
Число слоёв		2-3
Рекомендуемая толщина		60-100 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 8 м ²	(100 мкм)
Температура		+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха		до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	30 мин
Форсированная сушка при +60°C	15 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия

Акриловые, базовые, алкидные эмали

Срок годности _____ 24 месяца