

2К ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА ОТДЕЛОЧНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ

FINISH FILLER



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RM-FF-900 - 0,9 кг

Двухкомпонентная полиэфирная отделочная мелкозернистая шпатлевка. Для выравнивания мелких неровностей на различных поверхностях. Образует однородное гладкое покрытие без пор. Подходит для шпатлевания пластиковых деталей (кроме полиэтилена).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Легко наносится, образуя однородную поверхность без пор
- Применяется в качестве финишной отделочной шпатлевки
- Быстро сохнет, отлично шлифуется абразивными материалами градации от P150 до P400

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подходит для нанесения тонким или средним слоем на:

- Ранее нанесенные полиэфирные шпатлевки
- Ранее нанесенные 2к акриловые или эпоксидные грунты
- Металлические поверхности
- Пластиковые поверхности (кроме PE)



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Очистите основание мягкой тканью и обезжиривающим средством
- Убедитесь, что поверхность сначала вытерта насухо, а затем высушена на воздухе

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешать с отвердителем в пропорции 100:3, шпателем нанести на поверхность.



100:3 время жизни смеси 4 мин. При 23°C



Акриловые грунты



Наносить шпателем



Хранить в прохладном месте



20–30 мин. 23°C



Использовать СИЗ



5–8 мин. 60–70 см



Следуйте инструкции по применению указанной в данном документе



Шлифовать абразивом P150–P400



ВНИМАНИЕ

Хорошо перемешайте отвердитель со шпатлевкой. Не добавляйте более 3% отвердителя, так как это может привести к окрашиванию финишного слоя.

- Не наносите на протравливающий, кислотный грунт, 1К грунт, термопластичные подложки
- Не наносите при температуре ниже +5°C
- Шпатлевка может использоваться странами, которые не принимают законодательство о VOC
- Рекомендуются сухая шлифовка
- При влажном шлифовании тщательно высушите покрытие перед последующими воздействиями

● ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ

Сушка: 20–30 мин 23°C
Удельный вес: 1,75 г см³
Содержание твердых веществ: 85% веса

● ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После работы очистить оборудование растворителем



ХРАНЕНИЕ

Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок годности. Храните в прохладном месте при температуре +5°C - +25°C (+41°F - +77°F). Гарантированный срок годности 18 месяцев при хранении в оригинальной невскрытой таре. Используйте в течение 12 месяцев после вскрытия тары для достижения наилучших результатов.

