

**Наполняющая полиэфирная шпатлёвка, усиленная стекловолокном.
Предназначена для выравнивания глубоких вмятин и сквозных повреждений деталей автомобиля.**

**Цвет: зелёный. Плотность: 1,6 г/см³. Фасовка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг.
VOC: 95 г/л.**



100:2-3

4'-5'/20°C

20'-30'/20°C

5'

P80-P240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

**НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!**

Применение

Смешивание компонентов:

шпатлёвка RX S-05	_____	100 гр
отвердитель RX H-42	_____	2-3 гр
Жизнеспособность	_____	4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина	_____	до 4 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	_____	20-30 мин
Инфракрасная сушка	_____	5 мин

Обработка

Сухое шлифование	_____	абразив P80-P240
------------------	-------	------------------

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности	_____	12 месяцев
---------------	-------	------------