



переити на саи

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

для автомобильных подкрасок царапин и сколов

## Для акриловой подкраски

- 1. Встряхнуть не менее 3 минут каждый флакон с материалом.
- Тщательно очистить место ремонта, удалить ржавчину в местах сколов и обезжирить ремонтируемую поверхность.
- 3. Смешать в отдельной емкости акриловую краску и отвердитель в пропорции 2 к 1 для получения готовой к нанесению краски (время жизни смешанной краски около 60 минут, за это время необходимо провести все работы).
- 4. Произвести первое нанесение полученной акриловой краски при помощи кисточки, ушной палочки или зубочистки (в зависимости от размера скола) тонким слоем до краев скола и дать краске высохнуть около 10-15 минут.
- Произвести повторное нанесение краски аналогичным образом и также дать высохнуть в течение 60 минут.

## Для двухслойной базовой подкраски

- 1. Встряхнуть в течение 3 минут каждый флакон с материалом.
- Тщательно очистить место ремонта, удалить ржавчину в местах сколов и обезжирить ремонтируемую поверхность.
- 3. Нанести первый слой базовой краски при помощи кисточки, ушной палочки или зубочистки (в зависимости от размера скола) тонким слоем до краев скола и дать краске высохнуть около 10-15 минут.
- 4. Произвести второе нанесение базовой краски аналогичным образом и также дать высохнуть в течение 15 минут.
- 6. Нанести первый слой лака тонким слоем до краев скола и дать высохнуть в течение 10 минут.
- 7. Нанести второй слой лака тонким слоем до краев скола и дать высохнуть в течение 60 минут.

## Для трехслойной базовой подкраски

- 1. Встряхнуть в течение 3 минут каждый флакон с материалом.
- Тщательно очистить место ремонта, удалить ржавчину в местах сколов и обезжирить ремонтируемую поверхность.
- Нанести первый основной слой базовой краски («ПОДСЛОЙ», обозначен «Слой 1») при помощи кисточки, ушной палочки или зубочистки (в зависимости от размера скола) тонким слоем до краев скола и дать краске высохнуть около 10-15 минут.
- Произвести повторное нанесение основной базовой краски «ПОДСЛОЙ» аналогичным образом и также дать высохнуть 20 минут.
- 5. Нанести первый эффектный базовой слой краски («ПЕРЛАМУТР», обозначен «Слой 2») при помощи кисточки, ушной палочки или зубочистки (в зависимости от размера скола) тонким слоем до краев скола и дать краске высохнуть около 10-15 минут.
- Произвести повторное нанесение эффектной базовой краски «ПЕРЛАМУТР» аналогичным образом и также дать высохнуть 20 минут.
- 7. Нанести первый слой лака тонким слоем до краев скола и дать высохнуть в течение 10 минут.
- 8. Нанести второй слой лака тонким слоем до краев скола и дать высохнуть в течение 60 минут.

<sup>\*</sup> Все работы рекомендуется проводить при температуре +20 °C.

<sup>\*\*</sup> Место ремонта скола базовой или акриловой подкраской рекомендуется отполировать в легком ручном режиме.

<sup>\*\*\*</sup> Более подробные инструкции всегда можно найти на нашем сайте в разделе «Блог».