

Лак SP-30 MS



Описание:

Лак производится из высококачественных акриловых смол и относится к двухкомпонентной системе. Предназначен для окраски отдельных кузовных деталей и небольших участков лакокрасочного покрытия. Лак обладает очень хорошей растекаемостью. Отлично полируется и имеет прекрасный блеск. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и отрицательным воздействиям окружающей среды.

Емкость: 1500 мл. (1000 мл.+ 500 мл.) / 7500 мл. (5000 мл. + 2500 мл.)

Цвет: Прозрачный Упаковка: 12 шт. / 4 шт.

 2:1:4-6%	 15-16 сек. при 20 °С	 60 мин. при 20 °С	 2 слоя. 2-3 бар. 1,2-1,3 мм.	 5-10 мин.
 14 часов при 20 °С 45 минут при 50 °С	 P800 - P1500	 P1500 - P2500		

Продукты:

- USP лак SP-30 MS;
- USP отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли.
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500-P800, мокрое шлифование P800-P1000.

Пропорции смешивания:

- USP лак SP-30 MS - 2 объемные части;
- USP отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 4-6 %.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 15 - 16 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет не более 590 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 60 минут при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 2 - 3 бар. Сопло 1,2 - 1,3 мм.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды 20 °С.

Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15 минут.

Сушка: От пыли: при температуре 20 °С - 20 мин., при температуре 50 °С - 5 мин.

Монтажная прочность: при температуре 20 °С - 14 часов, при температуре 50 °С - 45 мин.

Полное высыхание: 4 дня.

Шлифование:

- Сухое шлифование: P800 - P1500;
- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP лак SP-30 MS - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.