



Быстрый грунт UHS

UHS Primer Rapid 90

RX F-07



Двухкомпонентный быстрый акриловый грунт UHS с высоким сухим остатком отличается быстротой сушки 90 минут при 20 °С, что позволяет уменьшить длительность рабочего процесса и снизить затраты на ремонт. Быстрый грунт UHS можно использовать методом "мокрый по мокрому" *, а также наносить прямо на металл ** и на пластик ***.

EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 490 g/l, VOC limit 540 g/l

Цвет: светло-серый, черный

Фасовка: 0,8 л

BLACK EDITION
fast & easy



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

ПЭ шпателька – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь** – обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

Пластмасса*** - обезжиривание, обработка матирующим полотном серого цвета, обезжиривание

Пропорции смешивания

	По объёму	По массе
Быстрый грунт UHS RX F-07	100 мл	100 г
Отвердитель UHS F90 RX H-17	25 мл	16 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ		
RX T-01, RX T-02.	30 (60)* мл	20 (40)* г

Нанесение

Жизнеспособность	30 мин при +20°С
Вязкость распыления (ВЗ-4)	25" (18")* при +20°С
Диаметр сопла	1,6-1,8 (1,4)* мм
Давление	2,0-4,0 бар
Число слоёв.	2-3 (1)*
Межслойная выдержка	5-10 мин
Толщина одного слоя	50-60 (30)* мкм
Теоретический расход	1 л на 10 м ² (100 мкм)
Температура	+15°С - +30°С
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°С	12 мин
Воздушная сушка при +20°С	1,5 часа (15 мин)*
Инфракрасная сушка	6 мин
Выдержка перед форсированной сушкой	10 минут!

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P500
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности 36 месяцев



Быстрый грунт UHS

UHS Primer Rapid 90

RX F-07

* "Мокрый по мокрому":

Быстрый грунт UHS RX F-07 необходимо довести до рабочей вязкости Разбавителем для акриловых ЛКМ RX T-01/RX T-02 в количестве 60%. Наносить грунт в 1 слой. Сушка до нанесения эмали 15 минут при температуре +20°C.

** На металл:

Обезжирить, обработать поверхность матирующим полотном красного цвета, обезжирить. Для увеличения коррозионной стойкости покрытия рекомендуется нанести на металлическую поверхность антикоррозионный грунт (Фосфатирующий грунт CF RX P-04/CF 1+1 RX P-02 или Эпоксидный грунт RX P-03).

*** На пластик:

Обезжирить, обработать поверхность матирующим полотном серого цвета, обезжирить. Быстрый грунт UHS RX F-07 смешать с 10% Пластификатора RX N-11, и добавить Отвердитель для быстрого грунта UHS F90 RX H-17 в количестве 25% от объема смеси. Довести до рабочей вязкости Разбавителем для акриловых ЛКМ RX T-01/RX T-02 в количестве 30%. Для увеличения адгезии рекомендуется нанести на пластиковую поверхность Грунт по пластмассе RX P-05.



RX F-07
RX H-17



30%/20°C



25%/20°C

RX T-01, RX T-02 P=2,0-4,0 bar



∅ 1,6-1,8 mm

x2-3



5'-10'



12/60°C
90/20°C



6'



P320-P500



P600-P1000