



Техническая документация Грунт акриловый 2К 4:1 0,8л+0,2л












Описание:

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель HS, наносится в два слоя. Хорошо высыхает, как в тонком, так и в толстом слое. Грунт обладает высокими изолирующими качествами и прекрасной адгезией к шпатлевкам, грунтам и краскам. Особо следует отметить легкость обработки нанесенного материала, отличное растекание и высокую тиксотропность, позволяющую наносить плотные и толстые слои без риска стекания материала.

Емкость: 1000 мл. (800 мл.+ 200 мл.)

Цвет: Белый/Серый/Тёмно-серый

Упаковка: 6 шт.

 Обезжирить	 4:1:20%	 29-30 сек. при 20 °С	 45 минут при 20 °С	 2-3 слоя. 1,5-2 бар. 1,7-2,0 мм.
 5-10 мин.	 4 часа при 20 °С 30 минут при 60 °С	 P320 - P500	 P600 - P1000	

Продукты:

- USP Premium Грунт акриловый 2К 4:1 0,8л+0,2л;
- USP Premium отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Сталь, оцинкованная сталь;
- Старое отверждённое лакокрасочное покрытие;
- Полиэфирные шпатлёвки;
- Заводской катафорезный грунт, протравливающий грунт.

Подготовка основания:

Сталь, оцинкованная сталь: предварительно необходимо обработать протравливающим грунтом.
 Старое отверждённое лакокрасочное покрытие: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.
 Полиэфирные шпатлёвки: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.
 Заводской катафорезный грунт: обезжиривание, без предварительного матирования.

Пропорции смешивания:

- USP Premium Грунт акриловый 2К 4:1 0,8л+0,2л - 4 объемные части;
- USP Premium отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 20%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 29-30 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет менее 528 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 45 минут при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 1,5 - 2 бар. Сопло 1,7 - 2,0 мм.

Нанесение: Нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 4 часа; при температуре 60 °С - 30 мин.

Шлифование:

- Сухое шлифование: предварительное P320; финишное P400 - P500.
- Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium Грунт акриловый 2К 4:1 0,8л+0,2л - 18 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 18 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

ООО «Сибирская альтернатива»

тел.: +7 (383) 2-973-973

www.sibrub.ru