



Структурное покрытие мелкое зерно Structure Coat fine grain

RX P-12

НОВИНКА



Однокомпонентная эмаль со структурной добавкой предназначена для окраски поверхности бамперов, наружных молдингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей. Материал за счет мелкой зернистости позволяет восстановить поврежденную структуру пластика и достичь эффекта «новой детали». Характеризуется коротким временем сушки, отличной адгезией к большинству пластиков, хорошей эластичностью, стойкостью к сколам и растрескиванию.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 660 г/л VOC limit 840 г/л

Цвет: чёрный

Фасовка: 0,75 л



Подложки, подготовка поверхности

ABS, стеклопластик – обезжиривание, обработка абразивом P500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание

Полипропилен и его модификации - обезжиривание, Грунт по пластмассе RX P-05

Пропорции смешивания

По объёму

По массе

Структурное покрытие RX P-12 100 мл 100 г

Разбавитель для акриловых ЛКМ

RX T-01, RX T-02 0-30 мл 0-30 г

Тщательно перемешать!

Нанесение

Вязкость распыления (ВЗ-4) 20"-25" при +20°C

Диаметр сопла 1,4-1,6 мм

Давление 2,0-4,0 бар

Число слоёв 2

Межслойная выдержка 10 мин

Рекомендуемая толщина 40-60 мкм

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 2 часа

Срок годности 24 месяца



20"-25"/20°C
RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar
0-30%



∅ 1,4-1,6 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2



10'



2h/20°C