

## Техническая документация

### Шпатлёвка GLAS




#### Описание:

Наполнительная шпатлёвка содержащая в своём составе стекловолокно. Предназначена для ремонта небольших участков сквозной коррозии и повышения прочности зашпатлёванных силовых элементов кузова. Обладает минимальной усадкой при высыхании и не даёт разрывов. Рекомендуем поверх шпатлёвки Glas без шлифовки наносить мелкозернистую шпатлёвку.


Емкость: 500 гр. / 1700 гр.

Цвет: Зелёный


Упаковка: 12 шт. / 6 шт.




P80




Обезжирить




100:2




5 минут  
при 23 °C




15-30  
минут  
при 20 °C



P80-P240



Хранить  
в прохладном  
месте



Не  
замораживать

#### Продукты:

- ARC шпатлёвка GLAS;
- ARC отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

#### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

**Пропорции смешивания по весу:**

- ARC шпатлёвка GLAS - 100 гр.;
- ARC отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 5 минут при температуре 23 °С.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °С, при помощи шпателя толщиной не более 5 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности.

**Сушка:** при температуре 20 °С - 15-30 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.  
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

**Срок годности:**

- ARC шпатлёвка GLAS - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ARC отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.